

SanaCote SK

Jednosložkový, silikátový, ochranný nátěr na zděné konstrukce

Popis	<p>SanaCote SK je jednosložkový, minerální nátěr na bázi roztoku křemičitanu draselného. Je určený na ochranu minerálních podkladů před povětrnostními vlivy.</p>
Výhody	<ul style="list-style-type: none">• vynikající ochrana proti povětrnostním vlivům• vodoodpudivý• propustný pro vodní páru a CO₂• nevytváří film• není nutné míchat složky, připraven k použití• atest pro styk s pitnou vodou
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none">• ochrana zděných a betonových konstrukcí, zejména vhodný na konstrukce vystavené přímým účinkům povětrnosti• nátěry vápenocementových a cementových omítek, starých i nových• renovace fasád
Příprava podkladu	<p>Povrch musí být strukturálně pevný a celistvý, bez volných částic a nečistot, musí být suchý. Stávající zbytky nátěrů, nečistoty, výkvěty solí, mastnoty musí být očištěny mechanicky, horkou parou nebo vhodnými čisticími prostředky. Podklad nesmí být vodoodpudivý. Na velmi savé podklady aplikujte naředěný vodou.</p>
Aplikace	<p>Před zahájením aplikace důkladně promíchejte obsah nádoby. Základní nátěr nanášejte na suchý a vyzrálý povrch. Nátěr se provádí celoplošně pomocí SanaCote SK zředěným maximálně 10 - 15 % čisté vody. Krycí nátěr se provádí v závislosti na klimatických podmínkách, ale nejpozději po 12 hodinách po provedení základního nátěru. Krycí nátěr se provádí v 1 - 2 vrstvách. Nátěr aplikujte štětkou nebo válečkem. Teplota podkladu a okolní teplota při aplikaci musí být v rozmezí +5 °C až +30 °C. Mezi jednotlivými vrstvami nátěru je třeba nechat technologickou přestávku minimálně 4 hodiny. Nátěr nelze aplikovat při dešti a na přímém slunečním záření.</p> <p>Skladba nátěru: Slabě savé, soudržné podklady: 1 vrstva penetrace - ResiPrimer WSK 1 - 2 vrstvy SanaCote SK</p> <p>Silně savé, nejednotné podklady 1 vrstva penetrace - ResiPrimer WSK 1 - 2 vrstvy SanaCote SK</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

SanaCote SK

Jednosložkový, silikátový, ochranný nátěr na zděné konstrukce

Technické informace	Nátěrová hmota v kapalném stavu	
	Obsah netěkavých látek	min. 60 % hmot.
	Hustota (23 °C)	1,56 - 1,58 g/cm ³
	Vytvrzený nátěr	
	Mrazuvzdornost	> 15 cyklů
	Odolnost proti oděru za mokra	Třída II EN 13300
	Čistitelnost nátěru	Vyhovuje-čisté EN ISO 11998
	Rychlost pronikání vody v kapalně fázi (nasákavost)	< 0,1 kg.m ⁻² .h ^{-0.5} w ₃ - nízká
	Propustnost pro vodní páru - tloušťka ekvivalentní vzduchové vrstvy S _d (2 vrstvy nátěru, celk. spotřeba 0,65 kg/m ²)	0,04 m Třída I, propustný pro vodní páru dle ČSN EN 1504-2
	Přídržnost k betonu odtrhovou zkouškou	≥ 0,8 MPa
Spotřeba	Spotřeba 0,3 - 0,4 kg/m ² , tj. 0,19 - 0,25 l na jednu vrstvu. Vydatnost 2,5 - 3,3 m ² /kg, tj. 3,9 - 5,2 m ² /l na jednu vrstvu. Spotřeba a vydatnost závisí na struktuře podkladu a na způsobu nanášení.	
Vzhled	Odstíny dle vzorníku Sanax.	
Balení	14 kg / 9 litrů.	
Čištění a údržba	Míchací a aplikační nástroje musí být ihned očištěny vhodnými ředidly. Vyzrálý materiál lze odstranit pouze mechanicky.	
Skladování	SanaCote SK by měl být skladován v suchu a mimo dosah přímého slunečního záření a mrazu. Životnost v těchto podmínkách je 12 měsíců.	
Ochrana zdraví	Výrobek SanaCote SK není klasifikován jako nebezpečný. Doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékaře. Při zasažení očí vymyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.	
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín www.sanax.cz	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.